

Technisches Merkblatt

BODIOS – Hydro - Wachsbeize Nr. 340

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Nadelhölzer, besonders für Wand- und Deckenvertäfelungen und Paneele. Für Air Brush Technik geeignet. Nicht für Spritzwasserbereiche, Fußböden und Arbeitsplatten.			
Eigenschaften	Pastellfarben, ausdrucksstark, matt, wässrig, wachshaltig und polierbar. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53 160. Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.			
Volldeklaration	Wasser, Mineralpigmenten, Titandioxid, Polysaccharid, Naturharzglycerinester, Ethanol, Rosmarinöl, Bienenwachsseife, Leinöl, Dammar, Bienenwachs, Orangenöl, Isoaliphate, Methylcellulose, Lärchenharz, Leinöl-Standöl, Naturharzester, Schellack, Borax, Borsäure, Kieselsäure, Ricinen-Standöl, Proteine und Silberchlorid.			
Farbtöne	002 Farblos	043 Kirsche	121 Enzian	175 Dänisch gelaugt
	023 Mirabelle	107 Anthrazit	125 Hellblau	201 Weiß
	034 Sanddorn	112 Linde	143 Apricot	
	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, Farbaufhellung durch Zugabe von BODIOS -Hydro - Wachsbeize Nr. 340 farblos! BODIOS-Farblos-002 abtönbar mit 0,5 - 3% SUNNO - Farbkonzentrat Nr. 425.			
Verdünnung	Verbrauchsfertig eingestellt.			
Verarbeitung	Sparsames Streichen oder Schwammauftrag, unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)			
Verbrauch	1 l reicht für ca. 15 - 20 m ² , d.h. 57 ml/m ² . Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auch erheblich weniger.			
Trockenzeit	Abhängig von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Polierbar nach 5 - 60 Minuten - danach sofort stapelbar.			
Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit reinigen mit LATIS-Intensivreiniger Nr. 551 oder TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 - verdünnt mit warmem Wasser.			
Dichte	ca. 1,0 g/ml.			
Hinweise	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.		
	P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.		
	EUH208	Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,5 l; 5 l; 30 l.			
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.			
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			

Verarbeitungshinweise

BODIOS-Hydro-Wachsbeize Nr. 340

Vorbereitung	Holz muss trocken, fest, saugfähig, feingeschliffen (mind. 220er Körnung), harz- und staubfrei sein.
Verarbeitung	<p>Gut aufrühren oder aufschütteln. Sparsamer und gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel oder Schwamm in Faserrichtung. Nach 5 – 60 Minuten mit Baumwolltuch oder mit Naturbürsten (Sisal/Leder) polieren. Bei zu starkem Abrieb Anpressdruck reduzieren oder Trockenzeit verlängern. Probefläche anlegen. Evtl. Mängel des Holzes werden beim Polieren sichtbar.</p> <p>Als zusätzlicher Schutz bei mechanischer Beanspruchung, z.B. bei Möbeln und Spielzeug: Nach dem Polieren einen sparsamen, ganzflächigen Auftrag mit ARDVOS-Holzöl Nr. 266 oder KUNOS-Möbelöl Nr. 245 jedoch nicht auf die Farbtöne Nr. 125 Hellblau und Nr. 112 Linde, da sonst eine bräunliche Färbung entstehen kann.</p>
Reinigung & Pflege	Leichte Verschmutzungen mit TRENA - Neutralreiniger Nr. 556, 1:5 verdünnt mit Wasser entfernen, mit BODIOS-Hydro-Wachsbeize Nr. 340 vollflächig nachbehandeln.
Hinweise	Mit Wischtechniken, z.B. Schwammauftrag verschiedener ineinander laufender BODIOS- Farben sind besonders lebhaft, ausdrucksstarke Effekte und Gestaltungen möglich.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

September 2017